

# 中弾性タイプ

外部へ汚水の染み出し、漏れ出しを防ぐ

## 低密度ポリエチレン製 (トーヨー土木用シートLLDPE)

# 遮水シート

### 特長

大パネル (パネルサイズは、予告なく変更する場合があります。)

耐寒性に優れています

耐候性に優れています

柔軟性に優れています

接合部強度、安全性に優れています



### パネルサイズ

厚さ	幅	長さ
1.0mm	7m <sup>*1,*2</sup>	210m <sup>*1</sup>
1.5mm	7m <sup>*1,*2</sup>	140m <sup>*1</sup>
2.0mm	7m <sup>*1,*2</sup>	105m <sup>*1</sup>

※1. パネルサイズは、予告なく変更する場合があります。  
※2. 8m幅品も製造可能です。

### 物性

試験項目 <sup>*3</sup>		試験条件 <sup>*3</sup>	規格値 <sup>*4</sup>
厚さ	mm	JIS K6250	≥1.5
遮水性	cm/sec	JIS L1099	≤1×10 <sup>-9</sup>
引張強度	N/cm	JIS K6251 50mm/min	≥140
伸び率	%		≥400
引裂性能	N	JIS K6252	≥70
接合部強度	N/cm	JIS K6850	≥80

※3. 試験項目、条件は「日本遮水工協会」のものに準拠しています。  
※4. 規格値は「日本遮水工協会 中弾性率タイプ」に準拠しています。

#### ■ 販売

 **日本セイフティー株式会社**  
NIHON SAFETY CO.,LTD.

<http://www.nihonsafety.com>

本社 〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F  
東日本第1営業部 TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220  
東日本第2営業部 TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230  
ラップン事業部 TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228  
大阪支店 〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルII  
営業部 TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123  
東北支店 〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5  
TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333  
名古屋支店 〒496-0026 愛知県津島市唐白町二ツ池60番地  
TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078  
広島支店 〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号  
TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878  
四国支店 〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5  
TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180  
九州支店 〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585  
TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813  
札幌営業所 〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2  
TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630  
静岡営業所 〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2  
TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

#### ■ 遮水シート製造

 **NITTA ニッタ化工品株式会社**

東京支社 〒162-0808 東京都新宿区天神町10番地 安村ビル  
TEL.03-3235-1751 FAX.03-3235-1510

#### ■ 取扱い店



◆ カタログ掲載商品について  
このカタログの掲載内容は、2022年10月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

LDPE-2210-04

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆