

不織布(反毛フェルト)

突起物・下地の凹凸からシートを保護する

ニードルパンチ加工
(1200gタイプ)

ニードルスーパー


特長

耐久性に優れています

施工性に優れています

外圧からの衝撃を緩和します

熱溶着が可能です



物性試験

試験項目	試験結果	※保護マットの目安	試験方法
質量	1250g/m ²	1000g/m ² 以上	JIS L1908
厚さ	10mm	—	
引張強さ	たて 308N/5cm よこ 184N/5cm	100N/5cm以上	
貫入抵抗	750N	500N以上	ASTM D 4833

試験証明書



一般財団法人
カケンテストセンター

【使用上の注意】 シート同士の溶着は自動溶着機を原則とし、必要に応じ十分に火気対策を講じた上でガストーチも併用可能とする。

販売



<http://www.nihonsafety.com>

本社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F 東日本第1営業部 TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220 東日本第2営業部 TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230 ラップボン事業部 TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大阪支店	〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクウェアビルII 営業部 TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東北支店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5 TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐白町二ツ池60番地 TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号 TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5 TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585 TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2 TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2 TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

取扱い店



◆ カタログ掲載商品について
このカタログの掲載内容は、2022年10月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

NEED-2210-04

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆