

仮

認定番号 2506-108001-38

認定合格証

メッシュシート
CST-103


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年 6月30日

株式会社チサト 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2506-108001-3801

発行日：2025年6月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男



- 申請者 株式会社チサト
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 メッシュシート CST-103 4枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「メッシュシート」
- 試験実施日 2025年6月6日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 網地の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No. 網地の方向	1					
	縦	縦	縦	横	横	横
強度 [kN]	2.07	2.00	2.02	1.94	2.02	2.08
強度と伸びとの積[kN・mm]	101.2	91.3	90.5	87.3	95.0	102.5
認定基準による値	強度		1.47kN 以上			
	強度と伸びとの積		68.6kN・mm以上			

(2)-2 はとめ等の装着部の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No. 網地の方向	1					
	縦	縦	縦	横	横	横
荷重0.49kNの時点までの外れ・破れ等の異常	無	無	無	無	無	無
強度 [kN]	1.67	1.68	1.55	1.65	1.54	1.48
認定基準による値	外れ・破れ等の異常		異常の無いこと			
	強度		0.98kN 以上			

(2)-3 落下試験

供試体 No.	2	3	4
貫通の有無	無	無	無
認定基準による値	貫通しないこと		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

充実率：0.9