



認定番号 2309-108001-38

認定合格証

メッシュシート
CH-808

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 9月30日

株式会社チサト 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2309-108001-3802

発行日: 2023年9月30日

認定試験成績書

一般社団法人
仮設工業会

- 1 申請者 株式会社チサト
2 工場名 本社工場
3 種類、型式及び数量 メッシュシート CH-808 4枚
4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「メッシュシート」
5 試験実施日 2023年9月6日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 網地の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No. 網地の方向	1					
	縦	縦	縦	横	横	横
強度 [kN]	2.00	2.20	2.16	2.12	1.98	1.99
強度と伸びとの積[kN・mm]	86.9	107.0	105.0	121.2	104.2	103.4
認定基準による値	強度		1.47kN 以上			
	強度と伸びとの積		68.6kN・mm以上			

(2)-2 はとめ等の装着部の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No. 網地の方向	1					
	縦	縦	縦	横	横	横
荷重0.49kNの時までの外れ・破れ等の異常	無	無	無	無	無	無
強度 [kN]	1.80	1.35	1.64	1.57	1.75	1.67
認定基準による値	外れ・破れ等の異常		異常の無いこと			
	強度		0.98kN 以上			

(2)-3 落下試験

供試体 No.	2	3	4
貫通の有無	無	無	無
認定基準による値	貫通しないこと		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

充実率:0.9

仮

認定番号 2309-108001-38

認定合格証

メッシュシート
CH-707

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 9月30日

株式会社チサト 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2309-108001-3801

発行日: 2023年9月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会 長 豊 澤 康 昭



- 1 申請者 株式会社チサト
2 工場名 本社工場
3 種類、型式及び数量 メッシュシート CH-707 4枚
4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「メッシュシート」
5 試験実施日 2023年9月6日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 網地の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.		1					
網地の方向		縦	縦	縦	横	横	横
強度 [kN]		2.40	2.38	2.37	2.26	2.11	2.17
強度と伸びとの積[kN・mm]		140.4	137.4	136.6	158.0	137.4	148.1
認定基準による値	強度	1.47kN 以上					
	強度と伸びとの積	68.6kN・mm以上					

(2)-2 はとめ等の装着部の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.		1					
網地の方向		縦	縦	縦	横	横	横
荷重0.49kNの時点までの外れ・破れ等の異常		無	無	無	無	無	無
強度 [kN]		2.67	2.48	2.69	2.45	2.53	2.66
認定基準による値	外れ・破れ等の異常	異常の無いこと					
	強度	0.98kN 以上					

(2)-3 落下試験

供試体 No.	2	3	4
貫通の有無	無	無	無
認定基準による値	貫通しないこと		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

充実率:0.7